



ADICONS 406

Mortero para Sellado de Juntas

DESCRIPCION

Mortero de cemento de alta resistencia con aditivos especiales y resinas sintéticas especialmente formulado para el sellado de juntas de 3 a 15 mm.

APLICACIONES

Realización de juntas de 3 a 15 mm. Resistentes al agua, sin tendencia a fisurar y de adecuada dureza.

Revestimientos interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

Preparación de las Juntas

Antes del sellado las juntas vacías deben limpiarse en toda su longitud y profundidad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1.- Amasar con 1,5 a 2 litros de agua por cada 5 Kg., de polvo. Dejar reposar 10 minutos y volver a remover.
- 2.- Extender la pasta, sellando las juntas con una espátula de goma.
- 3.- Dejar endurecer la mezcla entre 30 y 45 minutos hasta que se vuelva opaca y limpiar la superficie con una esponja dura ligeramente humedecida.
- 4.- Cuando el ADICONS 406 de la junta este bien endurecido, se pueden eliminar los restos de polvo con un trapo limpio y seco.

PRECAUCIONES

- No usar el ADICONS 406 con baldosas con microporosidades. En caso de duda, hacer una prueba preliminar para verificar la facilidad de limpieza.
- Rellenar las juntas cuando el revestimiento esté lo suficientemente seco, de lo contrario pueden aparecer eflorescencias o cambios de color en las juntas.
- No usar en juntas de dilatación o sujetas a movimientos estructurales de la obra.

RENDIMIENTO

BALDOSA	ANCHURA JUNTA	CONSUMO KG/M ²
10 * 20	5	1,1
20 * 20	5	0,7
20 * 30	10	1,4
20 * 30	10	1,2