

MORTESLIM TOP

Mortero Monocapa para el Revestimiento de Fachadas

DESCRIPCION

Mortero impermeabilizante coloreado de gran adherencia para el revestimiento decorativo de fachadas

USOS

Revestimiento impermeabilizante y decorativo de fachadas y muros, sustituyendo al enfoscado tradicional y pintura. Aplicable sobre fábrica de ladrillo, hormigón, bloques de hormigón, etc.

VENTAJAS

- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Presenta buena adherencia, aplicándose directamente sobre el soporte.
- Económico, al suponer un ahorro importante de mano de obra y materiales frente a otros sistemas tradicionales de enfoscado y pintura.
- Su fabricación industrial garantiza la estabilidad del color y las características impermeabilizantes y resistentes, asegurando una calidad constante.
- Posibilita numerosas combinaciones de despiece, modulando y realzando el aspecto final de la fachada.
- Autolavable con el agua de lluvia.

INSTRUCCIONES

Preparación de la superficie. El soporte sobre el que se aplicará MORTESLIM TOP deberá tener la consistencia y resistencia necesarias, así como haber alcanzado la madurez precisa para asegurar su estabilidad a efectos de retracción, movimientos, etc.

Antes de la aplicación se realizará una limpieza que asegure la eliminación de suciedad superficial, restos de desencofrante, grasas, pinturas degradadas. Es deseable una buena planimetría de la superficie, cortando rebabas, rellenando huecos o extendiendo una capa de regularización, con el fin de evitar incrementos de consumo del producto y obtener el óptimo rendimiento.

Cuando la superficie sea excesivamente lisa, es recomendable dotarla de una cierta rugosidad mediante picado con puntero, etc, con el fin de asegurar la perfecta adherencia.

Posteriormente, disponer sobre la superficie los junquillos que servirán como maestras en el regleado y formarán una vez sean retirados, el despiece de la fachada.

La superficie no debe estar demasiado seca. En función de sus condiciones y del ambiente, humedecer previamente sin formar charcos y esperar hasta que el agua sea absorbida.

Amasado y aplicación. El amasado debe realizarse con una proporción constante de agua, pudiendo realizarse manualmente o con un disco mezclador para obtener una mayor homogeneidad.

Es conveniente dejar reposar el producto 10 minutos, y extender seguidamente con llana o proyectarlo con una pistola adecuada. Una vez amasado, el plazo para la aplicación y regleado oscila entre una y dos horas dependiendo de la temperatura ambiente.

MORTESLIM TOP: Acabado raspado imitando piedra abujardada o aspecto similar al estuco tradicional de rasqueta. Efectuar el raspado con una herramienta apropiada entre las dos y tres horas después de haberse extendido el producto.

- Espesor recomendado: 15 mm.
- Rendimiento aproximado: 17-21 kg/m².
- Cantidad de agua orientativa para el amasado del saco de 25 kg: 4,0-4,25 l.

PRESENTACION Y COLORES

MORTESLIM TOP se presenta en sacos de 25 kg. en colores blanco y crema. Otros colores de tono pastel se suministran bajo pedido especial.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

No aplicar con temperaturas superiores a los 30° C ni inferiores a 5° C.
No extender sobre yeso ni sobre soportes no adherentes.

DATOS TECNICOS

MORTESLIM TOP

Densidad (kg/dm ³):	
Producto en polvo	1,42
Material endurecido	1,72
Resistencias mecánicas (kp/cm ²)	
Flexotracción	41
Compresión	84
Módulo de elasticidad	
Dinámica (E) (kg/cm ²)	140.000
Coefficiente de capilaridad	
(C) gr/dm ² .min.1/2	0,6
Permeabilidad al vapor de	
Agua g/m ² h mm./Hg.	0,3
Retracción (mm/m)	1,3
Adherencia (kg/cm ²)	10,0
Clasificación grado de	
Combustibilidad según norma	
NBE-CPI-91	M-0