

# REVESTIMIENTO EPOXI S /DISOLVENTE

## TIPO ESPECIFICO

Revestimiento epoxi-amina modificadas de dos componentes, los cuales se mezclan en el momento de su aplicación, con muy buena resistencia química, específico para estar en contacto con productos alimenticios.

## CARACTERISTICAS

Tipo de ligante: Resina epoxi (Nº R.S. 39.00386/m.01580) y aminas modificadas (Nº R.S 39.00495/BI-01099).

Tipo de pigmento: Oxidos de hierro sint. Bióxido de titanio y cargas inertes.

## CARACTERISTICAS FISICAS

Sólidos en volumen: 100%.

Peso específico: 1,42

Punto inflamación: No Inflamable.

Nº de componentes: dos.

Aspecto: brillante (VITRIFICADO).

Color: crema y rojo óxido.

Tiempo secado a 20°C: Tacto: 3 horas; Total: 24 horas; Duro: 7 días.

Tiempo repintado: Mínimo: 16 horas. Máximo: 48 horas.

Espesor recomendado: 150 a 200 micras por capa

Nº de capas: dos.

Rendimiento Teórico: 400 grs. m<sup>2</sup>/ y capa.

Temp. Máx. trabajo: 100°C.

## PROPIEDADES

Producto no tóxico una vez polimerizado, con buena resistencia química en general, gran resistencia a la abrasión, así como facilidad de limpieza.

## USO RECOMENDADOS

Revestimiento interior de depósitos de acero y hormigón para productos alimenticios, instalaciones industriales sometidas a inmersión continua o alterna en agua dulce o salada, aguas residuales, emanaciones de productos químicos, básicos y moderadamente ácidos, atmósferas altamente corrosivas y disolventes orgánicos.



### APLICACION

Proporción de mezcla: 2 p.p. revestimiento comp. A  
1 p.p. revestimiento comp. B

Tiempo vida (mezcla 20°C): 4 horas máximo.

Sistema: brocha-rodillo-airless.

Dilución máxima: 5%.

Diluyente: alcohol etílico.

Preparación superf. min.: Sa 3 (norma 05-59.00)

### PRECAUCIONES

Este producto, por ser de naturaleza cáustica (Comp. B), se recomienda que esté el menor tiempo posible en contacto con la piel. En caso de que esto se produzca, lavar con agua y jabón.

### ROTULACIÓN

Revestimiento Comp. A: INOCUO (NO TOXICO)

Revestimiento Comp. B: X xn R/20/21/22,40,43  
S 28,36/37/39.