



# SLURRY

## **Mortero Bituminoso, De Consistencia Pastosa, Constituido Por Una Mezcla De Emulsiones Asfálticas y Cargas Minerales Seleccionadas**

### **CARACTERISTICAS**

De fácil aplicación en frío. Buena adherencia a soportes de hormigón y asfálticos. Endurece por evaporación del agua contenida hasta alcanzar la consistencia de un mortero con las siguientes características: sistema continuo y sin juntas, gran inercia química, alta resistencia térmica, difícil remulsificación en contacto con el agua.

### **CAMPOS DE APLICACION**

Pavimentación de aparcamientos y en general tratamientos antipolvo. No es aconsejable su aplicación sobre soportes de hormigón a la intemperie.

### **MODO DE EMPLEO**

**PREPARACION DEL SOPORTE.** La superficie estará limpia, exenta de polvo, grasa y materias extrañas. Puede estar seca o húmeda pero sin agua estancada.

#### **APLICACIÓN:**

1. Capa de imprimación. Solamente cuando el soporte sea de hormigón, se aplicará una capa con imprimador IMPERVISA, diluido con agua en proporción 4 partes de agua por una de producto.
2. Capa de regularización con SLURRY. Antes de aplicar el producto, se agitará hasta su perfecta homogeneización añadiendo, si fuera necesario una pequeña cantidad de agua (max. 2%) para facilitar su maleabilidad. El extendido se realiza manualmente mediante rastra de goma.
3. Capa de terminación con SLURRY antes de aplicar una capa se comprobará que la anterior esté totalmente seca.  
El consumo aproximado por capa será de 2 a 3 kg./m<sup>2</sup>.  
El tiempo de secado de cada capa es del orden de 24 horas, dependiendo de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente.

### **RECOMENDACIONES**

No aplicar el producto en tiempo de lluvia. La temperatura ambiente de aplicación estará comprendida entre los 10°C.

### **ALMACENAMIENTO**

Los envases estarán resguardados de la intemperie en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. Las temperaturas inferiores a 5° pueden afectar a la calidad del producto.